

ANFORDERUNGEN KEILZINKER

Klassifizierung Rundholz	Qual. A Qual. B Qual. B/C (einseitig B) Qual. C und D nicht zugelassen
Nennmasse	Sind unbedingt einzuhalten Untermass > 1 mm nicht toleriert
Einlegehölzer	5 Stk./Lage Bei 5m Ware
Holzfeuchte otro	11%, +/- 2%
Äste	Max. Astdurchmesser 50 mm Max. 2 Äste < 50 mm/m1 Max. 3 Äste < 40 mm/m1
Harz	Max. 1 Harzgalle > 40 mm /m1 Max. 2 Harzgallen < 40 mm /m1
Buchs	Max. 1/6 pro Kantelbreite bei max. 1/3 der Kantellänge zugelassen
Wimmer-Drehwuchs	Nicht zugelassen
Markholz	Nicht zugelassen
Risse	Nicht zugelassen
Wurmbefall	Nicht zugelassen
Baumkante	Max. 15 mm pro Kantelbreite bei max. 1/3 der Kantellänge zugelassen
Rindeneinwuchs	Nicht zugelassen
Jahrringbreite	Max. 5 mm
Jahrringstellung	Rift-Halbrift Liegende Jahrringe nicht zugelassen

Brühwiler Fensterholz AG
Wiezikon, März 2016